

# 報 告 書

2014年 5月 8日

〒942-8510

新潟県上越市港町2丁目12番1号

日鉄住金テクノロジー株式会社

直江津試験分析センター

TEL 025-544-6623 FAX 025-544-6644

報告件名

透磁率測定

御社から御依頼の試験結果は以下の通りです。

## 1. 供試材及び試験項目

### (1) 供試材

供試材はφ6非磁性超硬合金ボール1種類。

### (2) 試験項目

試験項目及び条件は表1の通り。

表1 試験項目

試験項目	試験条件
透磁率測定 (VSM)	測定機器：振動試料型磁力計 (VSM) (理研電子製) 型 式：BHV-50 印加磁場：10000エルステッド (Oe)

## 2. 試験結果

透磁率測定結果を表2に示す。

表2 透磁率測定結果

項 目	透磁率
測定値	1.000

以上

責任者	担当者
	